



DISOLVENTE CLOROCAUCHO

ICOPRESA

Edición	02
Fecha	01.01.2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETROS	VALORES
COMPOSICIÓN	Xileno
ASPECTO	Líquido fluido y transparente
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
DENSIDAD (20°C)	0,850 – 0,880
INDICE DE REFRACCIÓN (20°C)	1.475 -1.515
PUNTO DE INFLAMACIÓN	20 – 22 °C

PROPIEDADES:

Diluyente apropiado para pinturas de clorocaucho y esmaltes sintéticos de secado rápido. Punto de inflamación bajo. Gran regulador de viscosidad

PRINCIPALES USOS:

Especial para pinturas de piscinas y clorocauchos en general y esmaltes sintéticos tanto para diluir como para limpiar

MODO DE EMPLEO:

Se tiene que añadir a la pintura, diluir el producto en función del modo de aplicación, del 10-20% con Disolvente dependiendo de la superficie y el medio de aplicación. Aplicar con brocha, pistola o rodillo.

Quimimont

c/. Can Peric, 5 – Pol. Ind. Can Clapers
08181 SENTMENAT (Barcelona). Aprt. De Correos 44
Tel Qmm: 0034 93 317 02 34.
www.quimimont@quimimont.com



LOGÍSTICA

REFERENCIA	ENVASE	VOLUMEN (L)	COD. GTIN	UNID. CAJA	UNID. PALET
039010101	Metálico	1	8420239401041	12	540
039012401	Metálico	5	8420239401355	4	120
039016101	Metálico	25	8420239401065	1	22

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar la FDS (ficha de datos de seguridad) y las instrucciones que figuran en el envase.

ALMACENADO Y ENVASADO:

Formatos: Envases

Almacenado: Envase cerrados a temperatura de 5°C a 30°C

Caducidad: 2 años a partir de la fecha de entrega con recipiente cerrado de origen

RESIDUOS:

Sea consecuente con el medio ambiente; no tire los residuos por el desagüe, consulte a las autoridades locales. Deposite los residuos en un punto verde.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Consultar la Ficha de Seguridad y etiquetado del envase